

<i>Tloušťka prům. / min.</i>	<i>[mm]</i>	2,0 / 1,7
<i>Vložka</i>		strojní hadrová
<i>Plošná hmotnost nosné vložky</i>	<i>[g / m²]</i>	330
<i>Horní povrch</i>		jemnozrnčný minerální posyp
<i>Dolní povrch</i>		jemnozrnčný minerální posyp
Číselné hodnoty, pokud není zvlášť uvedeno, jsou nominální hodnoty, které odpovídají střední statistické hodnotě dle kontroly kvality. Technické změny jsou vyhrazeny.		
Vedetect R 330 H		



VEDATECT[®] R 330 H

Vlastnosti výrobku dle ČSN EN 13969 a dle ČSN EN 13707

Vlastnosti dle ČSN EN 13969	zkušební postup	jednotka	výsledek
5.2 Zjevné vady	ČSN EN 1850 - 1	-	žádné vady
5.3. Délka	ČSN EN 1848 - 1	m	≥ 15,0
5.3. Šířka	ČSN EN 1848 - 1	m	≥ 1,0
5.3. Přímost	ČSN EN 1848 - 1	mm	Odchylka: ≤30 mm/15 m nebo proporcionálně pro jiné délky
5.4. Množství asfaltu	ČSN EN 1849 - 1	kg/m ²	1,8±0,1
5.5. Vodotěsnost	ČSN EN 1928/metoda A		Odolný do 10 kPa
5.8. Ohebnost za nízkých teplot	ČSN EN 1109	°C	0/Ø30mm
5.11 Propustnost vodní páry	ČSN EN 1931		μ =20 000
5.13 Tahové vlastnosti: největší tahová síla podl/příč	ČSN EN 12311-1 podl/příč	N~50mm	450 ± 50 350 ± 50
5.13 Tahové vlastnosti: Protážení podl/příč	ČSN EN 12311-1	%	3 ± 2 3 ± 2
5.14 Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	-	třída F
Doplňující data dle ČSN EN 13707			
5.2.18 Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	ČSN EN 1110	°C	70
Číselné hodnoty, jsou nominální hodnoty, které podléhají statistickým kolísáním. Technické změny jsou vyhrazeny.			

* = systémově zkoušeno



Technický servis, centrální sklad, prodej

VEDAG - ČR spol. s r.o.

Dopraváků 3, 184 00 **Praha 8**
 Tel.: 284 683 957, 284 686 373, Fax: 284 685 607
 Technici: 602 230 681, 602 611 931, 725 712 413
 e-mail: vedag@vedag.cz, technici@vedag.cz
 Štúrova 22/11, 779 00 **Olomouc - Nedvězí**
 Tel./fax: 585 221 878, 724 057 083
 internet: www.vedag.cz